

## Difunorm PE - parna zapora



Parameter	Simbol	Enota	Vrednosti/Lastnosti	Standard
Material			Polietylen	-
Razred gorljivosti/odziv na ogenj			E	EN 13 501
Difuzija ekvivalentne debeline zračnega sloja	$s_d$	m	$\geq 100$	EN 19 31
Odpornost na trganje po dolžini/prečno (žebelj)		N	$\geq 80$	EN 13 984
Največja vlečna sila po dolžini/prečno		N/50 mm	$\geq 100$	EN 13 984
Masa na enoto površine		g/m <sup>2</sup>	cca. 115	-
Vodotesnost			Tip A	EN 13 984
Odpornost na prodor vode			W1	EN 13 859
Temperaturna obstojnost		°C	- 20 do + 80	-
Navodila za uporabo	<p>Kot pametna parna zapora deluje skupaj z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-&gt; ISOVER Vario® tesnilno maso &amp; tesnilnimi trakovi</li> <li>-&gt; ISOVER Vario® lepilnimi trakovi</li> <li>-&gt; ISOVER podlogami</li> </ul> <p>Izolacija mora biti nameščena tako, da sta lega in funkcija stalno zagotovljeni. Še posebej je potrebno paziti na mehanske poškodbe, ki lahko nastanejo med samo montažo ali transportom. Zato je izolacijo in zrakotesno plast v vseh primerih, tudi kadar notranja obloga ni pritrjena, potrebno mehansko pritrditi s profili ali letvami. Razdalja med njimi naj temelji na priporočilih proizvajalca mavčno-kartonskih plošč, ne bi pa smela presegati max. 50 cm.</p> <p>Prav tako mora biti ta mehanska varnost zrakotesne in izolacijske plasti zagotovljena že pred BlowerDoor-testom.</p>			

Logistični podatki						
Debelina mm	m <sup>2</sup> /rola	Kos/pakiranje	Rol/paleta	Dolžina mm	Širina mm	R <sub>D</sub>
cca. 0.12	100	-	55	50,000	2,000*	-
cca. 0.12	100	-	55	25,000	4,000**	-

Dostava le v količini cele palete

\* Zloženo na 1 m

\*\* Zloženo na 1.15m

Navedene tehnične informacije ustrezajo stopnji našega znanja in izkušenj v času tiska/objave. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, ne predstavljajo garancije v pravnem smislu. Ker se stopnja znanja in izkušenj nenehno spreminja, lahko najnovejšo izdajo tega tehničnega lista najdete na "www.isover-airtightness.com". Opisana uporaba izdelkov ne more upoštevati vseh posebnih okoliščin posameznih primerov. Primernost uporabe izdelkov preverite za vsak namen posebej.